

Испытательная лаборатория «Лира-Тест»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ40

Срок действия с 06.07.2026 года по 05.07.2029 года

Адрес: 142455, Россия, Московская обл, г Ногинск, г Электроугли, ул Заводская, д 6

Утверждаю:
Начальник лаборатории



М.Ю. Сергеев
28.07.2026 года



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 004/J-28/07/26 от 28.07.2026 года

Заказчик испытаний, адрес заказчика ¹	Общество с ограниченной ответственностью «ЮГ». Адрес: 300001, РОССИЯ, Тульская область, город Тула, ул.К. Маркса, д. 5, офис 203
Наименование объекта испытаний ¹	Смесь песчано-гравийная
Изготовитель ¹	Общество с ограниченной ответственностью «ЮГ». Адрес: 300001, РОССИЯ, Тульская область, город Тула, ул.К. Маркса, д. 5, офис 203
План (метод) отбора образцов ¹	Отбор образцов произведен в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020, акт отбора образцов № 004/J-28/07/26
Идентификационный номер образца	№ 004/J-28/07/26
Испытания проведены на соответствие требованиям	ГОСТ 23735-2014

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Инженер-испытатель: П.С. Попов

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
Содержание гравия с размером зерен от 20 до 40 мм, % по массе	ГОСТ 23735-2014	-	2,74
Содержание гравия с размером зерен от 10 до 20 мм, % по массе	ГОСТ 23735-2014	-	12,21
Содержание гравия с размером зерен от 5 до 10 мм, 1% по массе	ГОСТ 23735-2014	-	9,39
Содержание песка с размером зерен от 2,5 до 5 мм, % по массе	ГОСТ 23735-2014	-	5,12
Содержание песка с размером зерен от 1,25 до 2,5 мм, % по массе	ГОСТ 23735-2014	-	3,57
Содержание песка с размером зерен от 0,63 до 1,25 мм, % по массе	ГОСТ 23735-2014	-	4,32
Содержание песка с размером зерен от 0,315 до 0,63 мм, % по массе	ГОСТ 23735-2014	-	10,21
Содержание песка с размером	ГОСТ 23735-2014	-	42,83

¹ Информация предоставлена заказчиком

Испытательная лаборатория «Ли́ра-Тест»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ40

Срок действия с 06.07.2026 года по 05.07.2029 года

Адрес: 142455, Россия, Московская обл, г Ногинск, г Электроугли, ул Заводская, д 6

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
зерен от 0,16 до 0,315 мм, % по массе			
Содержание песка с размером зерен менее 0,16 мм, % по массе	ГОСТ 23735-2014	-	8,65
Содержание гравия в песчано-гравийной смеси, % по массе	ГОСТ 23735-2014	не менее 10 и не более 90	30,49
Содержание песка в песчано-гравийной смеси, % по массе	ГОСТ 23735-2014	-	69,51

Примечания:

1. Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания. Результаты испытаний относятся к предоставленным Заказчиком образцам.
2. Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.
3. Методики проведения испытаний включены в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технических регламентов.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ