

Испытательная лаборатория «Тест-контроль»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36

Срок действия с 14.03.2024 года по 13.03.2027года

Адрес: 141270, Московская область, Пушкинский городской округ, рп. Софрино, улица Патриарха Пимена, 3Б

Утверждаю:
Начальник лаборатории



А.Ф. Шишкин
14.05.2025года



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 002/С-14/05/25 от 14.05.2025 года

Заказчик испытаний, адрес заказчика ¹	Общество с ограниченной ответственностью "Юг". Адрес: 300001, РОССИЯ, Тульская область, город Тула, ул.К. Маркса, д. 5, офис 203, адрес места осуществления деятельности: в 0,1-0,2 км севернее д.д. Красиного-Убережного и Большое Хорошово Ясногорского района Тульской области
Наименование объекта испытаний ¹	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная С4
Изготовитель ¹	Общество с ограниченной ответственностью "Юг". Адрес: 300001, РОССИЯ, Тульская область, город Тула, ул.К. Маркса, д. 5, офис 203, адрес места осуществления деятельности: в 0,1-0,2 км севернее д.д. Красиного-Убережного и Большое Хорошово Ясногорского района Тульской области
План (метод) отбора образцов ¹	Отбор образцов произведен в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020, акт отбора образцов № 002/С-14/05/25
Идентификационный номер образца	№ 002/С-14/05/25
Испытания проведены на соответствие требованиям	ГОСТ 25607-2009 "Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия"

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Инженер-испытатель: П.С. Попов

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
Наибольший размер зерен Д, мм	ГОСТ 25607-2009	80	80
Полный остаток, % по массе, на ситах с размерами отверстий, мм	ГОСТ 25607-2009		
- 120		0	0
- 80		0-10	7
- 40		15-35	23
- 20		28-55	36
- 10		40-70	44
- 5		50-80	56
- 2,5		60-85	67
- 0,63		80-95	86

¹ Информация предоставлена заказчиком

Испытательная лаборатория «Тест-контроль»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36

Срок действия с 14.03.2024 года по 13.03.2027года

Адрес: 141270, Московская область, Пушкинский городской округ, рп. Софрино, улица Патриарха Пимена, 3Б

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
- 0,16 - 0,05		91-97 95-100	95 98
Содержание глины в комках от общего количества пылевидных и глинистых частиц в готовых смесях должно быть не более, % по массе	ГОСТ 25607-2009	20	8
Насыпная плотность, кг/м ³	ГОСТ 25607-2009	Не нормируется	1650
Марка по пластичности	ГОСТ 25607-2009	ПЛ1	ПЛ1
Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в щебне и гравии не должно превышать %	ГОСТ 25607-2009	35	25
Щебень и готовые смеси в зависимости от величины суммарной удельной эффективной активности естественных радионуклидов $A_{эфф}$, Бк/кг	ГОСТ 25607-2009	До 740	89
Обеспеченность установленных настоящим стандартом требований к щебню и готовым смесям по зерновому составу (содержанию зерен размером менее наименьшего номинального размера и более наибольшего номинального размера) и содержанию пылевидных и глинистых частиц должно быть не менее %	ГОСТ 25607-2009	95	98
Дробимость при сжатии в водонасыщенном состоянии	ГОСТ 25607-2009	Не ниже 600	1000
Марка по водостойкости	ГОСТ 25607-2009	B1	B1
Марка по морозостойкости	ГОСТ 25607-2009	F200	F200
Коэффициент фильтрации м/сут.	ГОСТ 25607-2009	Не менее 1	2,1

Примечания:

1. Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания. Результаты испытаний относятся к предоставленным Заказчиком образцам.
2. Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.
3. Методики проведения испытаний включены в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технических регламентов.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ

Протокол испытаний № 002/С-14/05/25 от 14.05.2025 года

Лист 2 из 2