

Испытательная лаборатория «Лира-Тест»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ40

Срок действия с 06.07.2026 года по 05.07.2029 года

Адрес: 142455, Россия, Московская обл, г Ногинск, г Электроугли, ул Заводская, д 6

Утверждаю:
Начальник лаборатории



М.Ю. Сергеев
04.08.2026 года



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 006/В-04/08/26 от 04.08.2026 года

Заказчик испытаний, адрес заказчика ¹	Орган по сертификации ООО "АВАНТАЖ". Адрес: 143408, РОССИЯ, Московская обл, город Красногорск, улица Карбышева, дом 19А, помещение Х, этаж 2, кабинет 21. Телефон +7 4997032196, адрес электронной почты: avantazh-os@yandex.ru
Наименование объекта испытаний ¹	Песок мытый, средний для строительных работ, I класса
Изготовитель ¹	Общество с ограниченной ответственностью "Юг". Адрес: 300001, РОССИЯ, Тульская область, город Тула, ул.К. Маркса, д. 5, офис 203, адрес места осуществления деятельности: в 0,1-0,2 км севернее д.д. Краси́но-Убережное и Большое Хорошово Ясногорского района Тульской области
План (метод) отбора образцов ¹	Отбор образцов произведен в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020, акт отбора образцов № 006/В-04/08/26
Идентификационный номер образца	№ 006/В-04/08/26
Испытания проведены на соответствие требованиям	ГОСТ 8736-2025 "Песок для строительных работ. Технические условия."

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Инженер-испытатель: П.С. Попов

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
Проход через сито с сеткой №016, % по массе: Частный остаток, не более Полный остаток	ГОСТ 8736-2025	0,16 6,40	0,11 6,40
Определение полного остатка на сите с сеткой №063, в % по массе. Содержание зерен крупностью св. 10,5 и менее 0,16 мм, в % по массе, не более	ГОСТ 8736-2025	Полные остатки на ситах, % по массе Св. 30 до 45 Св. 10 – 0,5 Св. 5 – 5 Менее 0,15 - 10	32 0,1 3 4
Насыпная плотность, кг/м ³	ГОСТ 8736-2025	фактическая	1500
Модуль крупности, %	ГОСТ 8736-2025	2,0 до 2,5	2,0
Содержание в песке пылевидных и	ГОСТ 8736-2025	2,0 (0,25)	1,0 (0,05)

¹ Информация предоставлена заказчиком

Испытательная лаборатория «Ли́ра-Тест»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ40

Срок действия с 06.07.2026 года по 05.07.2029 года

Адрес: 142455, Россия, Московская обл, г Ногинск, г Электроугли, ул Заводская, д 6

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
глинистых частиц, (глины в комках), % по массе, не более			
Удельная эффективность естественных радионуклидов, Бк/кг, не более	ГОСТ 8736-2025	370	19
Коэффициент фильтрации, м/с	ГОСТ 8736-2025	1,0-10,0	4,5
Содержание частиц крупнее 10 мм, % по массе, не более	ГОСТ 8736-2025	5	0
Содержание частиц крупнее 5 мм, % по массе, не более	ГОСТ 8736-2025	15	0,45
Содержание частиц мельче 0,16 мм, % по массе, не более	ГОСТ 8736-2025	15	6,40
Полный остаток на сите 0,63 мм, % по массе	ГОСТ 8736-2025	от 30 до 45	31,26

Примечания:

1. Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания. Результаты испытаний относятся к предоставленным Заказчиком образцам.
2. Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.
3. Методики проведения испытаний включены в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технических регламентов.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ