

Испытательная лаборатория «Тест-контроль»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36

Срок действия с 14.03.2024 года по 13.03.2027 года

Адрес: 141270, Московская область, Пушкинский городской округ, рп. Софрино, улица Патриарха Пимена, 3Б

Утверждаю:

Начальник лаборатории



А.Ф. Шишкин
23.05.2025 года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 001/F-23/05/25 от 23.05.2025 года

Заказчик испытаний, адрес заказчика ¹	Общество с ограниченной ответственностью "Юг". Адрес: 300001, РОССИЯ, Тульская область, город Тула, ул.К. Маркса, д. 5, офис 203, адрес места осуществления деятельности: в 0,1-0,2 км севернее д.д. Красиного-Убережного и Большое Хорошово Ясногорского района Тульской области
Наименование объекта испытаний ¹	Щебень из плотных горных пород, фракции: 5-20
Изготовитель ¹	Общество с ограниченной ответственностью "Юг". Адрес: 300001, РОССИЯ, Тульская область, город Тула, ул.К. Маркса, д. 5, офис 203, адрес места осуществления деятельности: в 0,1-0,2 км севернее д.д. Красиного-Убережного и Большое Хорошово Ясногорского района Тульской области
План (метод) отбора образцов ¹	Отбор образцов произведен в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020, акт отбора образцов № 001/F-23/05/25
Идентификационный номер образца	№ 001/F-23/05/25
Испытания проведены на соответствие требованиям	ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Инженер-испытатель: П.С. Попов

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
Зерновой состав – полные остатки на контрольных ситах, % по массе: 1,25D (25) D (20) 0,5 (d+D) (12,5) d (5)	ГОСТ 8267-93	до 0,5 до 10 от 30 до 60 от 90 до 100	0 9 54,9 99,0
Влажность, %	ГОСТ 8267-93	не нормируется	0,6
Марка по дробимости	ГОСТ 8267-93	M1000	M1000
Потеря массы при испытании щебня в сухом состоянии, %	ГОСТ 8267-93	св. 13 до 15	14,1
Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе	ГОСТ 8267-93	C 15 до 25. 3 группа	24,8
Содержание зерен слабых пород, % по массе	ГОСТ 8267-93	не более 5	1,3
Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе	ГОСТ 8267-93	не более 2	1,1
Содержание глины в комках, % по массе	ГОСТ 8267-93	не более 0,25	0,0
Насыпная плотность, кг/м ³	ГОСТ 8267-93	-	1400

¹ Информация предоставлена заказчиком

Испытательная лаборатория «Тест-контроль»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36

Срок действия с 14.03.2024 года по 13.03.2027 года

Адрес: 141270, Московская область, Пушкинский городской округ, рп. Софрино, улица Патриарха Пимена,
3Б

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
Потеря массы при испытании, %		св. 35 до 45	36,4
Марка по морозостойкости	ГОСТ 8267-93	F200	F200
Число циклов		200	200
Потеря массы после испытания, %		не более 5,0	4,1

Примечания:

1. Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания. Результаты испытаний относятся к предоставленным Заказчиком образцам.
2. Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.
3. Методики проведения испытаний включены в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технических регламентов.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ